

Malta Bastarda fibrata

Prethodno dozirani vapneno-cementni mort ojačan vlaknima za žbukanje i zidanje (M5).

Sastav: silikatni agregat (0/2 mm), cementno vezivo, aditivi i vlakna.



Vreća s dva odjeljka



Prednosti

Višenamjenski: mort, grubi premaz, žbuka.

Brzo nanošenje jer se odmah izravnava i zaglađuje: posao je gotov u jednom danu.

Ojačano vlaknima: sprečava pucanje.

Visoka obradivost, vlažni pijesak.

Miješa se ručno ili u miješalici za beton.

Čistoća tijekom uporabe.

Područja primjene

- Za vanjske i unutarnje žbuke.
- Mort za zidanje, čak i na seizmičkim područjima.
- Grubi premaz.
- Grubi premaz i žbuka na skrivenim podokvirima.
- Pričvršćivanje električnih/sanitarnih cijevi (na pod ili zid).

Priprema podloge

ZA ZIDE (mort za posteljice)

- Visoka temperatura: po potrebi navlažiti cigle/blokove prije nanošenja morta.

ZA ŽBUKU

- Nanošenje na zid ili postojeći mort: površina mora biti čista i čvrsta, ne smije se mrviti ni stvarati prašinu.
- Nanošenje na zidove sa slabom prionjivošću (na primjer stari zidovi i armiranobetonski zidovi): nanijeti grubi sloj najmanje 24 sata prije nanošenja žbuke.
- Visoka temperatura: prije nanošenja morta po potrebi namočite zid dok ne prestane upijati vodu, bez pretjerivanja.

Priprema proizvoda

- Uspite jednu cijelu vreću ili više njih u običnu miješalicu za beton, planetarnu miješalicu ili spiralnu miješalicu. Proizvod se može miješati ručnom miješalicom za beton na malo brzini i ručno (pod uvjetom da je smjesa homogena).
- Pomiješajte s otprilike 3 litre čiste vode po vreći (nemojte dodavati druge materijale) i miješajte 3 minute dok ne dobijete tipičnu konzistenciju žbuke.
- Upotrijebite u roku 30 minuta od izrade smjese.
- Proizvod se može pumpati odgovarajućim vijčanim pumpama opremljenim miješalicom (kao što je Turbosol Poli T ili slično).

Jedan proizvod, 3 primjene

POTREBNO JE SAMO PROMIJENITI KOLIČINU VODE.



Način upotrebe

Za zidanje (mort za posteljice)

- Debljina: 0,5 cm – 1,5 cm

Za žbukanje

- Navlažiti podlogu i po potrebi nanijeti grubi premaz samog proizvoda.
- Nanijeti u debljini od maksimalno 2 cm po sloju (min. 1 cm).
- Zagladiti unutar 2 sata ovisno o okolišni uvjetima i upijanju podloge.
- Za debljine >2 cm, različite slojeve nanijeti u nekoliko slojeva na prethodni koji nije zaglađen: pričekati 24 sata između slojeva.

Nanijeti završni sloj:

- Fibrofin (u unutarnjim prostorima), izravno nanošenje tehnikom „vlažno na vlažno“.
- Odgovarajući proizvodi za zaglađivanje za vanjsku primjenu.

Tehničke značajke

Gustoća (očvrsnuli materijala)	približno 1.800 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (28. dan)	Razred M5
Reakcija na požar	Razred A1 (negorivo)
Temperatura primjene	od +5 °C do +35 °C
Toplinska vodljivost(EN 1745)	$\lambda = 0,82 \text{ W/mK}$
Ojačano vlaknima	polipropilenska vlakna (6 mm) Žbuka 16-18 kg/m ² za cm debljine
Potrošnja	Mort za zide varira ovisno o vrsti zida
Oznaka CE	EN 998-1 998-2 Naziv GP, G

Svježi mort

Određivanje konzistencije stolićem za potresanje (EN 1015-3)	175 mm
Određivanje udjela pora (EN 1015-7)	11 %
Udio klora topivog u vodi (EN 1015-17)	≤ 0,1%

Očvršli mort

Čvrstoća prionjivosti na podlogu (EN 1015-12)	>0,3 N/mm ²
Koef. kapilarne apsorpcije vode [kg/(m ² min ^{0.5})] (EN 1015-18)	Wc0 (EN 998-1) 0,7 (EN998-2)
Faktor otpornosti na paru	μ 15/35 (EN 1745)

- Pakiranje: polietilenske vreće od 25 kg
- Proizvodni pogon Trezzo (MI): povratna paleta od 50 vreća
- Proizvodni pogon Rubbiano (PR): nepovratna paleta od 60 vreća

Uvjeti čuvanja i trajanje:

- proizvodni pogon Trezzo (MI): 6 mjeseci
- proizvodni pogon Rubbiano (PR): 12 mjeseci
- U neotvorenim, cjelovitim vrećama, na hladnom, suhom i natkrivenom mjestu, zaštićeno od kiše, mraza i izravnog sunčevog svjetla.
- Nemojte ostaviti vreću izloženu suncu dulje od 30 dana jer će početi propadati.
- Nakon uklanjanja polietilenske zaštite (oko i/ili na paleti), zaštitite vreće od kiše.

Pogledajte tehničko-sigurnosni list dostupan na mrežnoj stranici Laterlite.hr

