

# Malta Fine

## Zračni mort za završno žbukanje.

Sastav: gašeno vapno i silikatni agregat (0/1 mm).

## Prednosti

- Ekološki i prozračan, savršen za zahvate zelene gradnje.
- Za vanjske i unutarnje prostore.

## Područja primjene

- Žbuke za interijer, prozračne i ekološke, na koje se nanosi kompatibilna boja.
- Žbuke za eksterijer, s proizvodom Rasatutto Superior\*.
- Može se tretirati kompatibilnim vodoodbojnim sredstvima.

## Priprema podloge

- Površina za nanošenje (postojeća žbuka): mora biti čista i čvrsta, ne smije se mrviti niti stvarati prašinu.
- Visoka temperatura: prije nanošenja morta po potrebi namočite zid dok ne prestane upijati vodu, bez pretjerivanja.
- Debljina: nanijeti u sloju od 1 do 3 mm metalnom lopaticom.
- Po potrebi: pričekajte da se mort Malta Fine stvrdne, navlažite površinu kistom i zagladite spužvom.
- Visoke temperature/smrzavanje: nakon nanošenja zaštitite proizvod nekoliko sati polipropilenskim pločama.



Vreća s dva odjeljka



## Priprema proizvoda

- Dozirajte mort Malta Fine s proizvodom Rasatutto Superior\* prema namjeni (pogledajte tablicu proizvoda Fibrofin).
- Za veću čvrstoću prionjivosti završnog sloja, može se dodati oko 1 kg cementa za svaku vreću Malta Fine.
- Pomiješajte spiralnom miješalicom ili bušilicom sa spiralnim nastavkom za miješanje za proizvode ojačane vlaknima.
- Upotrijebite u roku od 30 minuta od pripreme smjese s proizvodom Rasatutto Superior\*.

## Način upotrebe

- Debljina: nanijeti u sloju od 1 do 3 mm metalnom lopaticom.
- Po potrebi: pričekajte da se mort Malta Fine stvrdne, navlažite površinu kistom i zagladite spužvom.
- Visoke temperature/smrzavanje: nakon nanošenja zaštitite proizvod nekoliko sati polipropilenskim pločama.

## Tehničke značajke

Temperatura primjene	od +5 °C do + 35 °C
Potrošnja	± 2 kg/m <sup>2</sup> / cm debljine ovisno o podlozi
Paropropusna	μ 8 (EN 1745)
Oznaka CE	EN 998-1 Naziv GP

- Pakiranje: polietilenske vreće od 25 kg
- Povratna paleta od 48 vreća i sanduk od 48 vreća

### Uvjeti skladištenja:

- čuva se do 12 mjeseci u neotvorenim cjelovitim vrećama, na hladnom, suhom i natkrivenom mjestu, zaštićeno od kiše, mraza i izravnog sunčevog svjetla.
- Nemojte ostaviti vreću izloženu suncu dulje od 30 dana jer će se vreća početi raspadati.
- Nakon uklanjanja polietilenske zaštite (oko i/ili na paleti), zaštitite vreće od kiše.

Pogledajte tehničko-sigurnosni list dostupan na mrežnoj stranici [Laterlite.hr](http://Laterlite.hr)

\* Za informacije o proizvodu Rasatutto Superior obratite se tehničkoj službi.