

Super Sabbia E Cemento

Prethodno dozirani estrih ojačan vlaknima, srednje brzo/brzo sušenje.

Sastav: silikatni agregat (0/4 mm), cementno vezivo i vlakna.

Prednosti

- Otporan i ojačan vlaknima.
- Srednje brzo/brzo sušenje.
- Čak i za male debljine.
- Za sve vrste podova, uključujući parket.
- Estrih na podovima s podnim grijanjem.
- Visoka obradivost, vlažni pijesak.
- Miješa se ručno ili u miješalici za beton.
- Čistoća tijekom uporabe.

Područja primjene

- Estrisi za vanjske i unutarnje prostore
- Pogodan za sve vrste podova, čak i za podove osjetljive na vlagu.
- Estrisi za kosine ravnih i kosih pokriva.
- Estrisi na sustavu podnog grijanja.
- Estrisi za polaganje keramičkih pločica tehnikom „svježe na svježe”.
- Plutajući estrisi na sustavima za zvučnu izolaciju koraka.

Priprema podloge

- Podloga: mora biti čista, čvrsta, bez pukotina i odvojenih dijelova. Sve instalacije (električne, sanitarne) položene na podlogu moraju biti primjerenom zaštićene i međusobno udaljene kako bi se izbjegla moguća oštećenja tijekom polaganja estriha.
- Kapilarna vlaga: za sprečavanje njene pojave postaviti polietilensku foliju na podlogu tako da joj rubovi budu presavijeni prema gore (za odvajanje estriha od obodnih zidova).




Vreća s dva odjeljka



Priprema proizvoda

- Uspite jednu cijelu vreću ili više njih u običnu miješalicu za beton, planetarnu miješalicu ili spiralnu miješalicu. Proizvod se može miješati ručnom miješalicom za beton na maloj brzini i ručno (pod uvjetom da je smjesa homogena).
- Pomiješajte s otprilike 1-1,5 l čiste vode po vreći (nemojte dodavati druge materijale) i miješajte 3 minute dok ne dobijete zemljano vlažnu konzistenciju.
- Upotrijebite u roku 30 minuta od izrade smjese.
- Proizvod se može pumpati uobičajenom opremom za pneumatski transport za podloge.



Način upotrebe

- Za polaganje upotrijebiti uobičajene tehnike za estrih: bočne trake i/ili oznake za određivanje visine, razastiranje smjese i njeno sabijanje, izravnavanje na točnu visinu i na kraju ručno ili strojno zaglađivanje.
- Postavite trake od kompresibilnog materijala duž rubnih zidova i stupova.
- Izvesti dilatacijske spojeve (na „svježom” estrihu) za kvadrate ne veće od 5x5=25 m², uvijek na pragovima i s nepravilnim površinama („L” oblici i/ili kada omjer duljine/širine prelazi vrijednost „3”).
- Prekidi i ponovni početak izlivanja: predvidjeti vertikalne rezove, postaviti zavarenu mrežicu na spoj.



Tehničke značajke

Gustoća (očvrsnuli materijal)	približno 2.000 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (28. dan)	16 MPa (160 kg/cm ²)
Savojna čvrstoća (28. dan)	5 MPa (50 kg/cm ²)
Konzistencija	Zemljano vlažna
Preporučene debljine	Prianjajući estrih (prianja uz nosivi sloj) ≥ 1,5 cm
	Neprianjajući estrih (ne prianja uz nosivi sloj i/ili parnu branu) ≥ 3 cm
	Estrih na elastičnom sloju (sloj za zvučnu izolaciju, ovisno o vrsti, debljini i dinamičkoj krutosti) ≥ 4 cm
Vrijeme postavljanja poda	Podovi koji nisu osjetljivi na vlagu (npr. Keramičke pločice) 24-36 h
	Podovi osjetljivi na vlagu (Npr. parket, smola, PVC) 8 dana
Prohodnost	16 sati
Ojačano vlaknima	Polipropilenska vlakna (30 mm)
Toplinska vodljivost(EN 10456)	λ = 1,35 W/mK
Potrošnja	18-20 kg/m ² za cm debljine (ovisno o stupnju zbijenosti)
Reakcija na požar	Razred A1 (negorivo)
Temperatura primjene	od +5 °C do + 35 °C
Oznaka CE	EN 13813 CT C16 F5

- Pakiranje: polietilenske vreće od 25 kg.
- Proizvodni pogon Trezzo (MI): povratna paleta od 50 vreća
- Proizvodni pogon Rubbiano (PR): nepovratna paleta od 60 vreća

- Uvjeti čuvanja i trajanje:
 - proizvodni pogon Trezzo (MI): 6 mjeseci
 - proizvodni pogon Rubbiano (PR): 12 mjeseci
- U neotvorenim, cjelovitim vrećama, na hladnom, suhom i natkrivenom mjestu, zaštićeno od kiše, mraza i izravnog sunčevog svjetla.
- Nemojte ostaviti vreću izloženu suncu dulje od 30 dana jer će početi propadati.
- Nakon uklanjanja polietilenske zaštite (oko i/ili na paleti), zaštitite vreće od kiše.

Pogledajte tehničko-sigurnosni list dostupan na mrežnoj stranici Laterlite.hr

